

Двокомпонентний, швидко висихаючий ґрунт вирівнювач високої якості чорного, білого та сірого кольорів. Наповнювач 5+1 має хороші наповнюючі властивості, відмінно розтікається, легко шліфується.

Dynacoat Filler 5+1 випускається у чорній, білій та сірій версіях, які можна змішувати.

**ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ**

- 5 Dynacoat Filler 5+1
- 1 Dynacoat Filler 5+1 Hardener
- 1 Dynacoat Thinner (опціонально)

**ЛІНІЙКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ**

Використовуйте лінійку для змішування Dynacoat D5

**ОБЛАДНАННЯ**

Налаштування фарборозпилювача: 1.6-2.0 мм
Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar на вході*

*Дивись інструкцію до фарборозпилювача

**НАНЕСЕННЯ**

1-3 x 1 шар

**МІЖШАРОВА ВИТРИМКА**

5-10 хвилин між шарами
5-10 хвилин перед сушінням

**СУШІННЯ**

3 години при 20°C
40 хвилини при 60°C

**МОЖНА ФАРБУВАТИ**

Усі фінішні покриття

**ЗАХИСТ**

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Dynacoat Filler 5+1
 Dynacoat Filler 5+1 Hardener
 Dynacoat Thinner Fast
 Dynacoat Thinner Medium
 Dynacoat Thinner Slow

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Filler: Акрилові смоли
 Hardener: поліізоціанатні смоли

ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ

Існуючі покриття, включаючи термопластичні акрилові покриття
 Сталеві Поверхні
 Алюміній
 Оцинкована стіль
 Washprimers
 Поліефірні шпаклівки
 2K Epoxy Primer

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Існуючі покриття: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P180-P280 сухе шліфування або зернистістю P400-P600 мокре шліфування.
 Поліефірні Шпаклівки: Сухе шліфування зернистістю P180-P280
 Сталеві Поверхні: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80-P180 сухе шліфування

ЗМІШУВАННЯ

5 Dynacoat Filler 5+1
 1 Dynacoat Filler 5+1 Hardener
 1 Dynacoat Thinner (optional)

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПІСЛЯ ЗМІШУВАННЯ

12 години при 20°C

НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧА

Фарборозпилювач:
 3 верхнім бачком:

Дюза:
 1.6 – 2.0 мм

Тиск нанесення:

1.7 – 2.2 bar (дивись інструкцію до фарборозпилювача)
 HVLP максимум 0.7 на повітряній головці

НАНЕСЕННЯ

Нанесіть 1-3 одинарні шари, даючи час витримки між шарами 5-10 хвилин. У разі примусового сушіння перед сушінням дайте міжшарову витримку мінімум 5 хвилин.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Використовуйте очищувач Guncleaner або нітроцелюлозний розчинник.

ТОВЩИНА ПЛІВКИ ПОКРИТТЯ

До 100 мкм на шар.

СУШІННЯ**Сухий для шліфування****20°C**
3 години**60°C**
40 хвилин**ТЕОРЕТИЧНА
ПОКРИВАНІСТЬ**

Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1µm ± 550 м²/літр

Примітка: Практична покриваність залежить від декількох факторів, включаючи форму деталі, шорсткість поверхні, метод нанесення і умови нанесення.**РЕКОМЕНДУЄМИЙ
ШЛІФУВАЛЬНИЙ
ПАПІР**Сухе шліфування:
Початкове шліфування: P280
Фінальне шліфування: P360-P400Мокре шліфування:
Початкове шліфування: P600
Фінальне шліфування: P800-P1000**НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ** Усі Dynacoat фінішні покриття**ЗБЕРІГАННЯ**Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C.
Уникайте різких коливань температури.**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** Filler 5+1: 1 рік при 20°C
Hardener 5+1: 1 рік при 20°C**VOC (ЛОС - Леткі
Органічні Сполуки)****2004/42/ІІВ(с)(540)480**

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 540 г/літр VOC (ЛОС).

Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 480 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com