

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЛАК TROTON GOLD LINE 095 HS PREMIUM CLEAR 2:1

ПРОДУКЦІЯ

Лак 095 HS PREMIUM CLEAR 2:1

Затверджувач стандартний 1:2 для 095 HS PREMIUM CLEAR

Затверджувач повільний 1:2 для 095 HS PREMIUM CLEAR - призначений для температур вище 25°C

Затверджувач швидкий 1:2 для 095 HS PREMIUM CLEAR - призначений для температур нижче 18°C.

Розріджувач для акрилових систем



ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісний 2К акриловий прозорий лак для швидкого ремонту автомобілів з низьким вмістом летючих сполук та підвищеною стійкістю до подряпин.

- ✓ Високий вміст твердої речовини.
- ✓ Короткий час затвердіння.
- ✓ Дуже блискучий.
- ✓ Відмінний зовнішній вигляд покриття.
- ✓ Легке нанесення

Колір - Прозорий.

Ступінь глянцею - високий глянець.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПЛУКИ

ЛОС для суміші без розчинника = 456 [г/л]

ЛОС для суміші з 5% розчинника = 476 [г/л]

Вміст ЛОС не перевищує 840 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення ЛОС для своєї категорії (IIB) на рівні 840 г/л.

ПОВЕРХНІ ТА ПІДГОТОВКА


095 HS PREMIUM CLEAR Акриловий прозорий лак 2:1 можна наносити поверх:

- ✓ Базове покриття.
- ✓ Старе покриття в хорошому стані після матування та знежирення.

Для шліфування старого покриття ми рекомендуємо наступне :

- ✓ Скотч-брайт сірого кольору з матуючим складом.
- ✓ Шліфувальний папір з градацією 600-800 (для шліфування на вологу).
- ✓ Шліфувальний папір з градацією 360-400 (для машинного шліфування).

ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ

	Застосування Ремонт кузова автомобіля, що вимагає довговічного покриття.						
	Співвідношення змішування за об'ємом <table border="0"> <tr> <td>Лак</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Затверджувач</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Розчинник</td><td>з 0-5% розчинника</td></tr> </table>	Лак	2	Затверджувач	1	Розчинник	з 0-5% розчинника
Лак	2						
Затверджувач	1						
Розчинник	з 0-5% розчинника						
	В'язкість при розпиленні 15-17 секунди на 20°C						
	Термін придатності Приблизно 2 години 45 хвилин при 20°C						
	Кількість шарів Кількість шарів: 2 повних шари; приблизно 60 мкм сухого покриття. Параметри для фарбопульта RP сопло: 1,3-1,4 мм; тиск: 2,0-2,2 бар. HVLP сопло: 1,3-1,4 мм; вхідний тиск: 2,0 бар. УВАГА: Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника фарбопульта.						

	Час випаровування Між шарами: приблизно 10 хвилин Перед нагріванням: приблизно 10-15 хвилин Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.
	Час висихання Висихання при 20°C: близько 60 хвилин Нагрівання при 60°C: (температура панелі) 30 хвилин Готовність до полірування: після висихання протягом ночі. Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.
	ІЧ сушка 15-20 хвилин під короткими хвилями в залежності від товщини шару і типу випромінювача. Не перевищувати температуру 60°C. Використовувати відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Зачекайте близько 10 хвилин перед початком ІЧ сушіння.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

1 літр суміші достатньо, щоб покрити приблизно 8,5 - 9 м² сухим шаром товщиною 60 мкм.

ПЕРЕХІД

Переконайтеся, що ви покрили всю поверхню базовим шаром, і виконуйте перехід тільки на попередньо підготовленій ділянці. Використовуйте розріджувач FADE OUT THINNER, щоб змити пил, який осів навколо відремонтованої поверхні, і усунути оптичну різницю в блиску між старим лаком і новим акриловим прозорим лаком.

ПОЛІРУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ ВКЛЮЧЕНЬ

Зазвичай полірування не потрібне, оскільки акриловий прозорий лак 095 HS PREMIUM CLEAR надає поверхні ідеального вигляду одразу після використання. Однак, якщо з'являються деякі забруднення, рекомендується видалити їх за допомогою полірувальної суміші.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Не перевищуйте рекомендовані дози затверджувача!
- ✓ Найкращих результатів ремонту можна досягти при температурі 20°C. Температура в кузовному цеху і температура виробу повинні бути однаковими.
- ✓ При роботі з продуктами 2K рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту. Захищайте очі та органи дихання.
- ✓ Очищайте фарбопульт та обладнання одразу після використання.

✓ Приміщення повинні добре провітрюватися.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукту.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати компоненти продукту при температурі від 15 до 25°C в закритій тарі, в сухому і прохолодному місці, подалі від вогню і джерел тепла, а також прямих сонячних променів.

Примітка:

1. Закрийте контейнер після використання.
2. Захистіть затверджувач від морозу та вологи

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Акриловий прозорий лак 095 HS PREMIUM CLEAR 2:1 - 12 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач стандартний 1:2 для акрилового лаку 095 HS PREMIUM CLEAR - 9 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач швидкий 1:2 для акрилового лаку 095 HS PREMIUM CLEAR - 9 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач повільний 1:2 для акрилового лаку 095 HS PREMIUM CLEAR - 9 місяців з дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.