

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ШПАКЛІВКА TROTON GOLD LINE CARBON BLACK



ПРОДУКТ

Шпаклівка Troton Gold Line CARBON BLACK - конструктивна та електропровідна поліефірна шпаклівка.
Затверджувач для поліефірних шпаклівок.

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна поліефірна шпаклівка, армована вуглецевим волокном, для ремонту кузова автомобіля. Рекомендується для заповнення великих вм'ятин і отворів в автомобілях і причепах.

- ✓ Має чудову адгезію до металу.
- ✓ Велика твердість при високій еластичності.
- ✓ Надзвичайно короткий час затвердіння.
- ✓ Дуже хороші шліфувальні властивості.

Колір - чорний.

Ступінь блиску - матовий.

Густина - 1,80 (+/-0,03) кг/л.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Вміст ЛОС для суміші = 41 [г/л].

Вміст ЛОС нижче 250 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення вмісту ЛОС для цієї категорії продуктів (IIB) на рівні 250 г/л.

Поверхні та підготовка




Продукт має дуже хорошу адгезію до різних поверхонь. Може наноситися поверх:

- ✓ Необроблена сталь та алюміній після матування та знежирення.
- ✓ Оцинкована сталь з цинковим покриттям після матування та знежирення.

- ✓ Шліфоване скловолокно (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, епоксидні ґрунтовки та існуючі покриття в хорошому стані.
- ✓ Дерев'яна основа після вирівнювання та знежирення.

Застереження: Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунтовки, акрилові та нітроцелюлозні вироби.

ВИКОРИСТАННЯ

	ВИКОРИСТАННЯ Поліефірна шпаклівка, армована вуглецевим волокном, для ремонту кузова автомобіля.				
	Пропорція змішування за масою <table border="0"> <tr> <td>Шпаклівка</td><td>100 частини</td></tr> <tr> <td>Затверджувач</td><td>2 частини</td></tr> </table> Ретельно перемішати до отримання однорідної пасти. Будьте обережні, щоб не утворилися повітряні включення.	Шпаклівка	100 частини	Затверджувач	2 частини
Шпаклівка	100 частини				
Затверджувач	2 частини				
	Товщина шару Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів. Після нанесення шару повинен просохнути наскрізь. Перед нанесенням наступного покриття відшліфуйте. Придатність до застосування: становить 3-4 хвилин при 20°C				
	Час затвердіння 20-30 хвилин при 20°C. Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.				
	Шліфування Чорнове шліфування (сухе): P80-P180, Чистове шліфування (сухе): P120-P180.				

НАСТУПНІ РОБОТИ

Поліефірні шпаклівки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2K поліефірною шпаклівкою.
- ✓ 2K поліефірною шпаклівкою для розпилення.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Надмірна кількість затверджувача спричинить проблеми з знебарвленням фінішного покриття!
 - ✓ Приміщення повинно бути добре провітрюваним.
 - ✓ Інструменти слід мити відразу після нанесення.
 - ✓ Використовуйте ефективні засоби індивідуального захисту під час нанесення продуктів 2К.
- Захищати очі та дихальні шляхи.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукції.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Примітка:

1. Закрийте контейнери відразу після застосування
2. Оберігайте затверджувач від перегріву!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Шпаклівка Troton Gold Line CARBON BLACK - 12 місяців від дати виготовлення.

Затверджувач для поліефірних шпаклівок - 18 місяців з дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки ТРОТОН не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен переглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.