

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ШПАКЛІВКА TROTON GOLD LINE FINE FINISH



ПРОДУКТ

Шпаклівка Troton Gold Line FINE FINISH - фінішна
Затверджувач для поліефірних кузовних шпаклівок

ОПИС ПРОДУКТУ

2К фінішна поліефірна шпаклівка для ремонту кузова.

- ✓ Хороша адгезія до металу.
- ✓ Проста у використанні.
- ✓ Гладка поверхня після шліфування.

Колір - білий.

Ступінь блиску - Матовий.

Густина - 1,90 (+/-0,03) кг/л.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Вміст ЛОС для суміші = 55 [г/л].

Вміст ЛОС нижче 250 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/EC), яка встановлює значення вмісту ЛОС для цієї категорії продуктів (IIB) на рівні 250 г/л.


Поверхні та підготовка

Продукт має дуже хорошу адгезію до різних поверхонь. Може наноситися поверх:

- ✓ Необроблена сталь та алюміній після матування та знежирення.
- ✓ Оцинкована сталь з цинковим покриттям, оцинкована сталь після матування та знежирення.
- ✓ Шліфоване скловолокно (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, епоксидні ґрунтовки та існуючі покриття в хорошому стані.
- ✓ Дерев'яна основа після вирівнювання та знежирення.

Застереження: Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунтовки, акрилові та нітроцелюлозні вироби.

ВИКОРИСТАННЯ

	ВИКОРИСТАННЯ Фінішна поліефірна шпаклівка для ремонту кузова автомобіля.				
	Співвідношення змішування за масою <table> <tr> <td>Шпаклівка</td><td>100 частин</td></tr> <tr> <td>Затверджувач</td><td>2 частини</td></tr> </table> Ретельно перемішати до отримання однорідної пасти. Будьте обережні, щоб не утворилися повітряні включення.	Шпаклівка	100 частин	Затверджувач	2 частини
Шпаклівка	100 частин				
Затверджувач	2 частини				
	Товщина шару Шпаклівка для кузова можна наносити в кілька тонких шарів. Після кожного з них виріб повинен просохнути наскрізь. Перед нанесенням наступного покриття відшліфувати. Придатність до застосування - 4-7 хвилин при 20°C				
	Час затвердіння 20-30 хвилин при 20°C. Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.				
	ІЧ сушка 5-7 хвилин під короткими хвилями в залежності від товщини шару і типу випромінювача. Не перевищувати температуру 60°C. Використовувати відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Зачекайте близько 5 хвилин перед початком ІЧ сушіння.				
	Шліфування Грубе шліфування (сухе): P80-P120. Чистове шліфування (сухе): P120-P320.				

НАСТУПНІ РОБОТИ

Поліефірні шпаклівки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2К поліефірні шпаклівки для кузова.
- ✓ 2К поліефірні шпаклівки розполювальні.

- ✓ 2K акрилові ґрунтовки.
- ✓ 2K епоксидні ґрунтовки.
- ✓ 2K протравлюючі ґрунтовки.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Надмірна кількість затверджувача спричинить проблеми з знебарвленням фінішного покриття!
- ✓ Приміщення повинно бути добре провітрюваним.
- ✓ Інструменти слід мити відразу після нанесення.
- ✓ Використовуйте ефективні засоби індивідуального захисту під час нанесення продуктів 2K. Захищати очі та дихальні шляхи.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукції.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Застереження:

1. Закрийте контейнери відразу після застосування
2. Оберігайте затверджувач від перегріву!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Шпаклівка Troton Gold Line FINE FINISH - 12 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач для поліефірних шпаклівок - 18 місяців від дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.