

# GOLDline

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

### ШПАКЛІВКА TROTON GOLD LINE PLAST FIX



#### ПРОДУКТ

Troton Gold Line PLAST FIX - Наповнювач і фінішна поліефірна шпаклівка для кузовів  
Затверджувач для поліефірних шпаклівок

#### ОПИС ПРОДУКТУ

Еластична 2К поліефірна шпаклівка для кузовів автомобілів. Призначена для ремонту  
пластикових панелей, схильних до вібрацій.

- ✓ Має максимальну адгезію до пластику.
- ✓ Виняткова гнучкість.
- ✓ М'які шліфувальні властивості.
- ✓ Дуже гладка поверхня.

Колір - Темно-сірий

Ступінь блиску - Матовий

Густина - 1,86 (+/-0,03) кг/л

#### ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПЛУКИ

Вміст ЛОС для суміші = 26 [г/л].

Вміст ЛОС нижче 250 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка  
встановлює значення вмісту ЛОС для цієї категорії продуктів (IIB) на рівні 250 г/л.


#### Поверхні та підготовка

Продукт має дуже хорошу адгезію до різних пластиків (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR, UP-GF). Може наноситися поверх:

- ✓ Пластмаси: знежирити, зробити матовою за допомогою абразивної шліфувальної шкурки і знову знежирити за допомогою засобу для видалення силікону.

**Застереження:** Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунтовки, акрилові та нітроцелюлозні вироби.

## ВИКОРИСТАННЯ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
|    | <p><b>ВИКОРИСТАННЯ</b></p> <p>Еластична поліефірна шпаклівка для ремонту кузова автомобіля.</p>                                                                                                                                                                                                      |           |            |              |           |
|    | <p><b>Співвідношення змішування за вагою</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Шпаклівка</td> <td>100 частин</td> </tr> <tr> <td>Затверджувач</td> <td>2 частини</td> </tr> </table> <p>Ретельно перемішати до отримання однорідної пасти. Будьте обережні, щоб не утворилися повітряні включення.</p> | Шпаклівка | 100 частин | Затверджувач | 2 частини |
| Шпаклівка                                                                           | 100 частин                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |              |           |
| Затверджувач                                                                        | 2 частини                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |              |           |
|   | <p><b>Товщина шару</b></p> <p>Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів. Після нанесення шару повинен просохнути наскрізь. Перед нанесенням наступного покриття відшліфуйте.</p> <p><b>Придатність до застосування</b> - 3-4 хвилини при 20°C</p>                                               |           |            |              |           |
|  | <p><b>Час затвердіння</b></p> <p>25-35 хвилин при 20°C.</p> <p>Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.</p>                                                                                                                                                                           |           |            |              |           |
|  | <p><b>Шліфування</b></p> <p>Чорнове шліфування (сухе): P80-P120.<br/>Чистове шліфування (сухе): P120-P320.</p>                                                                                                                                                                                       |           |            |              |           |

## НАСТУПНІ РОБОТИ

Поліефірні шпаклівки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2К поліефірні шпаклівки.
- ✓ 2К поліефірні шпаклівки розпилювальні.
- ✓ 2К акрилові ґрунтовки.
- ✓ 2К епоксидні ґрунтовки.
- ✓ 2К протравлюючі ґрунтовки.

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Надмірна кількість затверджувача спричинить проблеми з знебарвленням фінішного покриття!
- ✓ Приміщення повинно бути добре провітрюваним.
- ✓ Інструменти слід мити відразу після нанесення.
- ✓ Використовуйте ефективні засоби індивідуального захисту під час нанесення 2K продуктів. Захищати очі та дихальні шляхи.

**Застереження:** Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукції.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

**Застереження:**

- ✓ Закрийте контейнери відразу після застосування
- ✓ Оберігайте затверджувач від перегріву!

## ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Шпаклівка Troton Gold Line PLAST FIX - 12 місяців від дати виготовлення.

Затверджувач для поліефірних шпаклівок - 18 місяців від дати виготовлення.

### Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

*Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.*