

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ШПАКЛІВКА TROTON GOLD LINE POLYESTER SPRAY FILLER

ПРОДУКТ

Шпаклівка TROTON GOLD LINE POLYESTER SPRAY FILLER
Активатор для поліефірних розпилювальних шпаклівок.
Розріджувач для поліефірних розпилювальних шпаклівок.

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна 2К розпилювальна шпаклівка з чудовими фінішними властивостями для автомобільного ремонту.

- ✓ Легко наноситься.
- ✓ Високі відновлювальні властивості.
- ✓ Хороші протиосадкові властивості.
- ✓ Дуже добре ізолює ґрунтовки та фінішні покриття від поліефірних шпаклівок.

Колір - світло-сірий.

Ступінь блиску - матовий.

Густина - 1,63 (+/- 0,03) кг/л.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ЛОС для суміші = 437 [г/л].

Частка ЛОС нижче 540 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення вмісту ЛОС для цієї категорії продуктів (IIIB) на рівні 540 г/л.

Поверхні та підготовка

Продукт можна наносити на:




- ✓ Необроблена сталь та алюміній після матування та знежирення..
- ✓ Добре вирівняне скловолокно (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові ґрунтовки та старі покриття в хорошому стані.



Рекомендуємо наждачний папір з градаціями: P80-P240.

Примітка: Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунтовки, акрил і нітроцелюлозні вироби

ВИКОРИСТАННЯ

	ВИКОРИСТАННЯ Для ізоляції акрилових ґрунтовок від поліефірних шпаклівок. Для заповнення дрібних подряпин перед фарбуванням.						
	Співвідношення змішування за обсягом <table> <tr> <td>Шпаклівка.</td> <td>100 частин</td> </tr> <tr> <td>Затверджувач</td> <td>6 частин</td> </tr> <tr> <td>Розчинник</td> <td>35%</td> </tr> </table> Ретельно перемішати до отримання однорідної суміші.	Шпаклівка.	100 частин	Затверджувач	6 частин	Розчинник	35%
Шпаклівка.	100 частин						
Затверджувач	6 частин						
Розчинник	35%						
	В'язкість розпилення 50 секунд при 20°C						
	Придатність до застосування приблизно 20 хвилин при 20°C						
	Кількість шарів 1-3 шари Параметри фарбопульта Сопло: 1,8-3,0 мм Тиск: дотримуйтесь інструкцій виробника, зазвичай 2,0-2,5 бар. Товщина шару Товщина кожного окремого вологого шару не повинна перевищувати 200 мкм. Не перевищувати загальну товщину 600 мкм.						
	Час випаровування <table> <tr> <td>між шарами:</td> <td>5-10 хв.</td> </tr> <tr> <td>перед нагріванням:</td> <td>приблизно 10 хв.</td> </tr> </table> Час висихання залежить від температури та товщини шару.	між шарами:	5-10 хв.	перед нагріванням:	приблизно 10 хв.		
між шарами:	5-10 хв.						
перед нагріванням:	приблизно 10 хв.						

	Час висихання 2-3 години при 20°C. 25-30 хв. при 60°C. Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.
	ІЧ сушка 5-7 хвилин під короткими хвилями залежно від товщини шару (<200 мкм) і типу випромінювача. Не перевищувати температуру 60°C. Використовувати відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Зачекайте близько 5 хвилин перед початком ІЧ сушіння.
	Шліфування Фінішне шліфування (сухе): P180-P320.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

1 літра розполювальної шпаклівки достатньо для покриття площі приблизно 8 м² з товщиною сухого шару 100 мкм.

НАСТУПНІ РОБОТИ

Поліефірні розпилювальні шпаклівки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2К Акрилові ґрунтовки та шпаклівки.
- ✓ 2К Епоксидні ґрунтовки.
- ✓ 2К Лаки.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Мінімальна температура для нанесення +10°C.
- ✓ Приміщення повинно бути добре провітрюваним.
- ✓ Інструменти слід мити відразу після нанесення.
- ✓ Під час нанесення 2К продуктів використовувати ефективні засоби індивідуального захисту. Захищати очі та дихальні шляхи.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукту.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Застереження:

1. Закрийте контейнери відразу після застосування

2. Оберігайте затверджувач від перегріву!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Поліефірна розполювальна шпаклівка Troton Gold Line - 12 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач для поліефірної шпаклівки - 18 місяців від дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.