

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ШПАКЛІВКА TROTON GOLD LINE GLAZE

ПРОДУКТ

Шпаклівка Troton Gold Line GLAZE - швидковисихаюча фінішна поліефірна шпаклівка.
Затверджувач для поліефірних кузовних шпаклівок.



ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна швидковисихаюча фінішна поліефірна шпаклівка для ремонту кузова автомобіля.
Працює також як шпаклівка.

Ідеально підходить для великих поверхонь і для швидкого ремонту лакування - "швидкий ремонт".

- Миттєво готова до шліфування (найшвидша на ринку).
- Дуже легке нанесення - ефект само загладжування.
- Низька питома вага.
- Дуже легко шліфується, навіть після повного затвердіння.
- Знижена усадка наповнювача на 95% в порівнянні зі стандартними продуктами.
- Відмінна адгезія до оцинкованої сталі та алюмінію.

колір - світло-зелений.

рівень гляncю - матовий.

густина - 1,27 (+/- 0,03) кг/л.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Вміст ЛОС для суміші = 30 [г/л].

Частка ЛОС нижче 250 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення ЛОС для своєї категорії (ІІВ) на рівні 250 г/л.

Поверхні та підготовка


Продукт демонструє дуже хорошу адгезію до різних поверхонь. Може наноситися поверх:

- ✓ Необроблена сталь і сталь з цинковим покриттям, а також алюміній після матування знежирення,

- ✓ Шліфоване скловолокно (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки, а також існуючі покриття в хорошому стані,

Примітка: Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунтовки, 1К акрил і нітроцелюлозні вироби

ВИКОРИСТАННЯ

	ВИКОРИСТАННЯ Дуже легка поліефірна шпаклівка для швидкого ремонту кузова автомобіля.						
	Увага Перед використанням зім'яти пакет кілька разів, щоб отримати однорідну консистенцію, а потім видавити шпаклівку через отвір.						
	<table border="0"> <tr> <td>Співвідношення змішування</td><td>за вагою</td></tr> <tr> <td>Шпаклівка</td><td>100 частин</td></tr> <tr> <td>Затверджувач</td><td>2 частини</td></tr> </table> Ретельно перемішати до отримання пасти однорідного кольору. Ретельно перемішати, щоб уникнути повітряних включень.	Співвідношення змішування	за вагою	Шпаклівка	100 частин	Затверджувач	2 частини
Співвідношення змішування	за вагою						
Шпаклівка	100 частин						
Затверджувач	2 частини						
	Товщина шару Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів. Перед нанесенням наступного шару попередній шар повинен затвердіти. Не перевищувати товщину 4 мм. Придатність до застосування становить 4-6 хвилин при 20°C						
	Час затвердіння 16-20 хвилин при 20°C. При температурі нижче 20°C значно збільшується час затвердіння.						
	ІЧ сушка 5-7 хвилин під короткими хвилями в залежності від товщини шару і типу випромінювача. Не перевищувати температуру 60°C. Використовувати відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Зачекайте близько 5 хвилин перед початком ІЧ сушіння.						



Шліфування

Чорнове шліфування (сухе): P100-P180,
Чистове шліфування (сухе): P180-P320.

НАСТУПНІ РОБОТИ

Поліефірні шпаклівки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2К поліефірна шпаклівка
- ✓ 2К поліефірна шпаклівка для розпилювання
- ✓ 2К акрилові ґрунтовки
- ✓ 2К епокситні ґрунтовки
- ✓ 2К протравлюючі ґрунтовки

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Надмірна кількість затверджувача спричинить проблеми з знебарвленням фінішного покриття!
- ✓ Приміщення повинно бути добре провітрюваним.
- ✓ Інструменти слід мити відразу після нанесення.
- ✓ Використовуйте ефективні засоби індивідуального захисту під час нанесення 2К продуктів.
Захищати очі та дихальні шляхи.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукції.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Застереження:

1. Закрийте контейнери відразу після застосування
2. Оберігайте затверджувач від перегріву!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Шпаклівка Troton Gold Line GLAZE – 12 місяців від дати виготовлення.

Затверджувач для поліефірних шпаклівок - 18 місяців від дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки ТРОТОН не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. В максимальному обсязі

У межах, дозволених чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі, або на підставі інформації, що міститься в ньому.

З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить він для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.