

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ҐРУНТ TROTON GOLD LINE WASH PRIMER 2:1

ПРОДУКТИ

Ґрунт Wash Primer 2:1

Активатор 1:2 для ґрунтовки Wash Primer



ОПИС ПРОДУКТУ

2К протравлююча полівінілова ґрунтовка з високими антикорозійними властивостями для ремонту кузова автомобіля. Розроблена спеціально для нанесення методом "мокрый по мокрому".

- ✓ Відмінний захист сталевих поверхонь.
- ✓ Дуже міцна адгезія до різних поверхонь.
- ✓ Легко змішується і наноситься.
- ✓ Виключно гладке вирівнювання.

Колір - бежевий.

Ступінь глянцю - матовий.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ЛОС = 780 [г/л]

Вміст ЛОС становить 780 г/л. Ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/EC), яка встановлює значення ЛОС для цієї категорії продуктів (В/З) на рівні 780 г/л.

Поверхні та підготовка





Продукт має гарну адгезію до всіх видів основ. Можна наносити поверх:

- ✓ Необроблена сталь та алюміній.
- ✓ Оцинкована сталь з цинковим покриттям.
- ✓ 2К поліефірні шпаклівки.
- ✓ Старе покриття в хорошому стані.

Сталеві поверхні слід спочатку знежирити, відшліфувати насухо і знову знежирити.
 Алюміній та оцинковану сталь слід знежирити, зачистити червоним скотч-брайтом і знову знежирити.
 Старі покриття слід знежирити, відшліфувати насухо і знову знежирити.

Для досягнення найкращих результатів необхідна ретельна підготовка.

ВИКОРИСТАННЯ

	ЗАСТОСУВАННЯ Для ремонту автомобілів як антикорозійна ґрунтовка.
	Співвідношення змішування за обсягом Ґрунтовка 2 частини Активатор 1 частина Розчинник --- Ґрунтовка готова до нанесення через 10÷15 хвилин після змішування з активатором!
	В'язкість розпилення 18-20 секунд при 20°C
	Придатність до застосування припл. 48 годин при 20°C
	Кількість шарів 1-2 шари. Сумарна товщина шарів повинна бути не менше 30 мкм. Параметри фарбопульта Сопло: 1,2-1,5 мм. Тиск: відповідно до рекомендацій виробника фарбопульта, зазвичай 2-4 бар.
	Час випаровування Між шарами: приблизно 5 хвилин Перед повторним покриттям: приблизно 15 хвилин



Шліфування

Не шліфувати!

ПОДАЛЬША РОБОТА

2K ґрунтовки можуть бути покриті зверху:

- ✓ 2K акрилові ґрунтовки.
- ✓ Антигравій.

Застереження: Не наносити поліефірні шпаклівки та акрилові фінішні покриття безпосередньо на ґрунтовку Wash Primer!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Не перевищуйте рекомендовані дози активатора!
- ✓ Найкращих результатів ремонту можна досягти при кімнатній температурі. Температура в кузовному цеху і температура виробу повинна бути однаковою.
- ✓ При роботі з 2K продуктами очищайте фарбопульт та обладнання відразу після використання.
- ✓ Приміщення повинно добре провітрюватися.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукції.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Примітка: Після кожного використання ємність з продуктами слід негайно закривати!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

ґрунтовка 1:2 - 12 місяців з дати виготовлення.

Активатор 2:1 для ґрунтовки Wash Primer - 12 місяців з дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен переглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив

TROTON не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну користувачеві продукцією TROTON, щоб визначити, чи придатна продукція для певної мети і чи підходить вона для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.