

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЛАК TROTON GOLD LINE 098 UHS SPEED CLEAR 2:1

ПРОДУКТИ

Лак 098 UHS SPEED CLEAR 2:1

Затверджувач стандартний 1:2 для 098 UHS SPEED CLEAR

Затверджувач швидкий 1:2 для 098 UHS SPEED CLEAR

Розріджувач для акрилових систем



ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісний прозорий 2K лак для швидкого ремонту автомобілів з дуже низьким вмістом летючих сполук.

Акриловий прозорий лак 098 UHS SPEED CLEAR 2:1 розроблений для автомайстерень, яким потрібно швидко покрити автомобіль. Використання сировини нового покоління дозволило досягти швидкого висихання. Полакована деталь кузова готова до монтажу вже через 60 хвилин після нанесення без нагрівання*!

- ✓ Дуже високий вміст смоли.
- ✓ Надзвичайно високий блиск.
- ✓ Відмінний зовнішній вигляд покриття

Колір - Прозорий

Ступінь глянцею - дуже високий глянець.

*температура навколишнього середовища 20°C, вологість нижче 80%.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ЛОС для суміші = 355 г/л

Вміст ЛОС не перевищує 420 г/л. Завдяки цьому ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення вмісту ЛОС для цієї категорії продуктів (В/4) на рівні 420 г/л.

ПОВЕРХНІ ТА ПІДГОТОВКА



098 UHS SPEED CLEAR акриловий прозорий лак 2:1 можна наносити поверх:

- ✓ Базове покриття.
- ✓ Старі покриття в хорошому стані після матування та знежирення.

Для матування ми рекомендуємо наступне :

- ✓ Скотч-брайт сірого кольору з полірувальним складом.
- ✓ Шліфувальний папір з градацією 600-800 (мокре шліфування).
- ✓ Шліфувальний папір з градацією 360-500 (машинне шліфування).

ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ

	ВИКОРИСТАННЯ Швидке лакування кузова автомобіля				
	Співвідношення змішування за об'ємом <table border="0"> <tr> <td>Лак</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Затверджувач</td><td>1</td></tr> </table> Прозорий лак не потрібно використовувати з розріджувачем!	Лак	2	Затверджувач	1
Лак	2				
Затверджувач	1				
	В'язкість при розпиленні 19-21 секунда при 20°C.				
	Термін придатності 90 хвилин при 20°C. (затверджувач СТАНДАРТ, ПОВІЛЬНИЙ, ЕКСТРА ПОВІЛЬНИЙ) 60 хвилин при 20°C. (затверджувач ШВИДКИЙ)				
	Сопло RP сопло: 1,2-1,4 мм тиск повітря: 2,0-2,2 бар. HVLP сопло: 1,3-1,4 мм тиск повітря: 2,0 бар. Примітка: дотримуйтесь рекомендацій виробника фарбопульту. Кількість шарів: 1,5 шари. Товщина сухої плівки: близько 60 мкм.				

	ІЧ сушка 5-7 хвилин під короткими хвилями в залежності від товщини шару і типу випромінювача. Не перевищувати температуру 60°C. Використовувати відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Зачекайте близько 10 хвилин перед початком ІЧ сушіння.																														
	<table><tr><th>Час затвердіння</th><th colspan="4">при 20°C</th></tr><tr><th></th><th>СТАНДАРТ</th><th>швидкий</th><th>повільний</th><th>НАДЗВИЧАЙНО ПОВІЛЬНИЙ</th></tr><tr><td>Без пилу</td><td>30-35 хвилин</td><td>20-25 хвилин</td><td>45-50 хвилин</td><td>60 хвилин</td></tr><tr><td>Сухий на дотик</td><td>90 хвилин</td><td>60 хвилин</td><td>110 хвилин</td><td>120 хвилин</td></tr><tr><td>Перед нагріванням:</td><td>10 хвилин</td><td>10 хвилин</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Нагрівати при температурі 60°C (температура нагрітого предмета):</td><td>5 хвилин</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Температура нижче 20°C значно збільшує час затвердіння.	Час затвердіння	при 20°C					СТАНДАРТ	швидкий	повільний	НАДЗВИЧАЙНО ПОВІЛЬНИЙ	Без пилу	30-35 хвилин	20-25 хвилин	45-50 хвилин	60 хвилин	Сухий на дотик	90 хвилин	60 хвилин	110 хвилин	120 хвилин	Перед нагріванням:	10 хвилин	10 хвилин	-	-	Нагрівати при температурі 60°C (температура нагрітого предмета):	5 хвилин	-	-	-
Час затвердіння	при 20°C																														
	СТАНДАРТ	швидкий	повільний	НАДЗВИЧАЙНО ПОВІЛЬНИЙ																											
Без пилу	30-35 хвилин	20-25 хвилин	45-50 хвилин	60 хвилин																											
Сухий на дотик	90 хвилин	60 хвилин	110 хвилин	120 хвилин																											
Перед нагріванням:	10 хвилин	10 хвилин	-	-																											
Нагрівати при температурі 60°C (температура нагрітого предмета):	5 хвилин	-	-	-																											

ПОЛІРУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ ВКЛЮЧЕНЬ

Зазвичай полірування не потрібне, оскільки акриловий прозорий лак 098 UHS SPEED CLEAR 2:1 надає поверхні ідеального вигляду одразу після використання. Однак, якщо з'являються деякі забруднення, рекомендується видалити їх за допомогою полірувальної суміші.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Не перевищуйте рекомендовані дози затверджувача!
- ✓ Найкращих результатів ремонту можна досягти при температурі 20°C. Температура в кузовному цеху і температура виробу повинні бути однаковими.
- ✓ При роботі з 2K продуктами рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту. Захищайте очі та органи дихання.
- ✓ Очищайте фарбопульт та обладнання одразу після використання.
- ✓ Приміщення повинні добре провітрюватися.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукту.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту при температурі від 15 до 25°C в закритій тарі, в сухому і прохолодному місці, подалі від вогню і джерел тепла, а також прямих сонячних променів.

Примітка:

1. Після використання закрийте контейнер.

2. Захистіть затверджувач від морозу та вологи

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Акриловий прозорий лак 098 UHS SPEED CLEAR 2:1 - 12 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач швидкий 1:2 для акрилової безбарвної емалі 098 UHS SPEED CLEAR - 9 місяців з дати виготовлення.

Затверджувач стандартний 1:2 для акрилової безбарвної емалі 098 UHS SPEED CLEAR - 9 місяців з дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.