

Цинк-спрей PERFECT

Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь



Галузь застосування:

Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд

Велика товщина захисного шару за один прохід

Висока стійкість до атмосферних впливів
Надійний захист

- Висока стійкість до абразивного зносу
- Оптимальний для точкового зварювання
- Швидке висихання

Технічні характеристики:	0893113113	0893113114
Хімічна чистота цинку	97%	99.995%
Хімічна основа	Суміш алкідної смоли	
Стійкість при випробуванні в сольовій камері відповідно до DIN 50021	100 год	100 год
Термостійкість	+200°C	+240°C
Сила зчеплення, Макс.	20 хв	
Сила стиснення, Мін.	15 хв	
Сила стиснення, Мін./Макс.	15-20 хв*	
Товщина покриття	50 мкм*	30 мкм*
Час висихання до неприлипання пилу	5 хв *	15 хв *
Час затвердіння	2 год *	10-12 год *
Основа з гарною адгезією	Сталь, Оцинковані поверхні	Чорні метали, РММА, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні

*При рекомендованій товщині сухого шару

Назва	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Цинк-спрей	400	0893113113	1/12
Цинк-спрей, Світлий	400	0893113114	1/12

Спосіб застосування:

Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видалити іржу і відшаровану стару фарбу, відшліфувати і очистити. Перед використанням енергійно струсити балон протягом 2 хвилин. Розпилити на оброблювану поверхню з відстані 25-30см

Результати випробування на стійкість до корозії по DIN 50021SS через 250 годин в соляному тумані



Світлий цинк-спрей Perfect



Продукт конкурентів